

Karta Techniczna Produktu

AG Silver

AG Silver to pasta termoprzewodząca z dodatkiem związków srebra. Jej przewodność cieplna jest o wiele wyższa niż przewodność typowych związków węglowo-krzemowych.

Produkt jest zgodny z dyrektywą ROHS substancje niebezpieczne.



Właściwości:

Kolor	srebrny
Przewodność cieplna	> 3.8 W/mk
Impedancja termiczna	< 0.087°C in ² /W
Ciężar właściwy	> 1.7 g/cm ³
Parowanie	< 0.001
Przeciekanie	< 0.05
Stała dielektryczna	> 5.1
Lepkość	nie płynie
Indeks tiksotropowy	380 +/-10
Temperatura robocza	-30 ~ 300°C
Odporność na działanie temp.	-50 ~ 340°C

Opakowania:

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
1 g (strzykawka)	10	-
3 g (strzykawka)	5	AGT-107
100 g (słoiczek)	1	AGT-118

