

**BN 615**

**Vis à tête ronde pour panneaux d'agglomérés**

entièrement filetées, avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z

Acier cémenté trempé

zingué-bleu/WIROX® avec revêtement glissant

**!** ISO 4042

Eléments d'assemblage d'une dureté  $\geq 320$  HV avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!


D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.



**i** Le revêtement WIROX® est une alternative de revêtement sans chrome (VI) qui a une protection contre la corrosion bien supérieure à celle d'un zingage électrolytique jaune.

Autres documentations: [www.spax.com](http://www.spax.com)

Article#	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	k max.		b~	L
1340808	3	6	2,3	1	8	10
1148257					11	12
5002354					13	15
1148265					15	16
1083252					18	20
1083260					23	25
1083279					28	30
1148273	3,5	7	2,5	2	11	12
5402817					13	15
1198890					15	16
1083317					18	20
1083325					23	25
1083333					27	30
1083341					32	35
1224395					37	40
1148303	4	8	2,9	2	11	12
5402819					13	15
1148311					15	16
1083392					18	20
1083406					23	25
1083414					27	30
1083422					32	35

Article#	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	k max.		b~	L
1083430	4	8	2,9	2	37	40
1224409					42	45
1224417					47	50
5509246					50	60
3460530	4,5	9	3,1	2	11	12
1148338					15	16
1083465					17	20
1083473					22	25
1083481					27	30
1083503					32	35
1083511					37	40
1083538					42	45
1224425					47	50
3460531					57	60
1154958	5	9,9	3,4	2	14	16
1083554					17	20
1083570					22	25
1083589					27	30
1083597					32	35
1083600					37	40
1083627					41	45
1083635					46	50
1224441					56	60
5521938					61	70
3272642						80
3460532						90
3460534	6	11,9	4	3	17	20
3460535					22	25
3460536					27	30
3460537					32	35
1145177					37	40
1145185					41	45
1145193					46	50
1145207					56	60
1224476					61	70
1340816						80
1340832						90
1340964						100